

Bangkirai

Nazwa botaniczna Shorea laevis

Pochodzenie Azja południowo - wschodnia

Kolor Żółty do żółtobrązowego

Charakterystyka

Ciężkie, bardzo trwałe drewno, wykazujące dużą odporność na działanie czynników biotycznych (owady, grzyby) i atmosferycznych. Doskonale sprawdza się w architekturze ogrodowej i nie wymaga dodatkowej konserwacji, jednak dla zachowania naturalnej kolorystyki drewna zaleca się olejowanie tarasu. Pomaga to zapobiec naturalnemu procesowi patynowania powierzchni na kolor srebrno-szary. Typową cechą gatunku są otwory szpilkowe o średnicy 0,5-1,5 mm powodowane przez owady penetrujące miękisz. Nie stanowią one jednak zagrożenia czy wady, ponieważ żyją wyłącznie w drzewach żywych.

WŁAŚCIWOŚCI

gęstość 910 kg/m³

twardość ● ● ● ●

odporność klasa 1 - 2

stabilność* ● ● ●

skurcz promieniowy/styczny 4,2% / 9,5%

szacunkowy okres użytkowania 25 lat

ZAKRES WARTOŚCI:

		TWARDOŚĆ wg Brinella kg/mm ²	STABILNOŚĆ*
●	najniższa	0 – 1,00	> 2,50
● ●	mała	1,01 – 2,00	2,49 – 2,00
● ● ●	średnia	2,01 – 3,00	1,99 – 1,60
● ● ● ●	duża	3,01 – 4,50	1,59 – 1,10
● ● ● ● ●	bardzo duża	> 4,51	< 1,09

*STABILNOŚĆ - % zmian wymiarów drewna w wyniku zmian wilgotności



Deska Tarasowa

kompletne systemy tarasów • elewacji